

SELEKCJA JAKOŚCIOWA DĘBU
Selekcja Jakościowa Chapel Parquet

OPIS	DOPUSZCZALNE	NIEDOPUSZCZALNE
<p>DĄB PRIME</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * sęki max 15 mm * pęknięcia na powierzchni max 20 mm * lekkie różnice w odcieniach 	<ul style="list-style-type: none"> * biel * pęknięcia na końcach * ślady po owadach * rdzeń * wrośnięta kora * defekty związane ze wzrostem drzewa * uszkodzenia mechaniczne
<p>DĄB RUSTIC A</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * sęki otwarte wypełnione szpachlą max 40 mm * pęknięcia na powierzchni max 50 mm * biel max 10 mm szerokości * lekkie różnice w odcieniach * pęknięcia na końcach max 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> * ślady po owadach * rdzeń * wrośnięta kora * defekty związane ze wzrostem drzewa * uszkodzenia mechaniczne
<p>DĄB RUSTIC B</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm * wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne * pęknięcia na powierzchni max 400 mm * biel max 25 mm szerokości * pęknięcia na końcach max 150 mm * rdzeń na długości max do 50% deski * defekty związane ze wzrostem drzewa max 10 mm szerokości * różnice w odcieniach 	<ul style="list-style-type: none"> * ślady po owadach * uszkodzenia mechaniczne * wrośnięta kora
<p>DĄB RUSTIC A/B mix</p> 	<p>kombinacja z 50% Rustic A i 50% Rustic B</p>	